

## Informations générales

- Peinture acrylique de finition mate

## Destination

- Tous supports secs, sains et cohésifs. En intérieur, murs et plafonds. Plaques de plâtre, bétons, supports imprimés, ancienne peinture adhérente non brillante.

## LES + PRODUITS

- Forte adhérence
- Traitée anti flash-rust
- Très haut pouvoir couvrant



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|                                           |                                                                                   |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Classification AFNOR                      | NF T-36-005 - FAMILLE I - Classe 7b2                                              |
| Teneur en COV (Directive 2004/42/CE)      | Catégorie A/a : 30g par litre<br>Ce produit contient moins de 1g par litre de COV |
| Aspect du flim                            | Mat                                                                               |
| Brillant spéculaire                       | 3% sous un angle de 85°                                                           |
| Emission dans l'air intérieur (ISO 16000) | A+                                                                                |
| Masse volumique                           | 1,57 (norme EUR PL 004).                                                          |
| Conditionnement                           | Seaux de 15 litres                                                                |
| Résistance à l'abrasion humide            | Norme NF en 13300, CLASSE 3.                                                      |
| Extrait sec (± 2%)                        | 61 %                                                                              |
| Rendement                                 | 8 à 9 m <sup>2</sup> / L                                                          |
| Séchage                                   | à 23° et 50% HR. Sec en 1 à 2 heures. Recouvrable : 6 heures.                     |

## CARACTERISTIQUES D'APPLICATION

|                                                              |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Condition d'application</b><br>(conformes au NF DTU 59.1) | Intérieur : Température comprise en 8° et 30°C - Hygrométrie < 70% HR. Ne pas appliquer sur des fonds surchauffés et humides. |
| <b>Matériel d'application</b>                                | Brosse, rouleau ou bien pompe Airless d'une buse spéciale peinture 414 à 519 selon matériel utilisé et finition recherchée.   |
| <b>Rouleau recommandé</b>                                    | Microfibre polyester tissé haute densité 12 mm ou polyester tissé 13mm.                                                       |
| <b>Dilution</b>                                              | Prêt à l'emploi. Sur support absorbants, une dilution de maximum 3% d'eau                                                     |
| <b>Nettoyage du matériel</b>                                 | Eau avant séchage                                                                                                             |

## PROCESSUS DE MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être préparés selon les règles du DUT 59.1

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Supports neufs (sains et bruts)</b>           | Les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents. Poncer, épousseter.                                                                                                                                                                 |
| <b>Fonds sains déjà peints</b>                   | Les anciennes peintures brillantes ou satinées seront préalablement lessivées, rincées, puis poncées à l'abrasif et époussetées.                                                                                                              |
| <b>Fonds tachés</b>                              | Les fonds doivent être secs, non pulvérulents, cohérents. Sur anciens fonds tachés (suie, nicotine...) ainsi que sur les auréoles d'humidité sèches, bloquer les fonds avec une impression isolante. Attendre 24 à 48h avant de recouvrir.    |
| <b>Fonds pulvérulents, écaillés ou badigeons</b> | Brosser, décaper les parties susceptibles de s'écailler. Après époussetage, application d'une impression type glycero (dilution entre 5 et 10% de White-spirit) en fonction de la porosité du support. Les anciens badigeons seront éliminés. |
| <b>Impression</b>                                | 1 couche MASTER IMPRESS                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Finition</b>                                  | 2 couches MASTER MAT                                                                                                                                                                                                                          |

### Gestion des déchets

- Afin de contribuer à la préservation de l'environnement, veillez à déposer votre emballage vide dans un centre agréé. Ne pas jeter les résidus à l'égout. Il convient de se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte des produits.

### Transports & Informations

- Transport** : Produit non soumis à la réglementation ADR.
- Conservation** : 18 mois dans un emballage non entamé. Stocker à l'abri du gel et de la chaleur